



Wir fertigen für Sie.

www.WiCo-Dichtungen.de

NEFACIER 1500

NEFACIER 1500 ist ein asbestfreies Plattenmaterial mit keramischen Fasern.

MERKMALE	Daten	Einheit
Farbe	Grau	-
Höchstwertungstemperatur	1500	°C
Spez. Gewicht	0.9	-
Wärmeleitzahl (400 °C)	0.12	W/m.K
Glühverlust (800 °C)	12	%
Zugfestigkeit : Länge	50	kg/cm ²
Zugfestigkeit : Breite	40	kg/cm ²
Schrumpfung (1000°C ; 24 Stunden)	1.2	%
Schrumpfung (1150°C ; 24 Stunden)	4.0	%
Kompressibilität (ASTM F 36 Methode K; 70 kg/cm ²)	7	%
Rückfederung	55	%

Standard Dimensionen : 1000 x 1000 mm

Stärke : 5 mm (+/- 10 %)

Die obigen technischen Daten dienen nur zu Ihrer Orientierung. Sie beeinhalteln in keiner Weise irgendwelche Garantien, da wir die genauen Anwendungen nicht kennen. Wir empfehlen Ihnen das Material für Ihren Zweck zu prüfen.