Änderungsstand / modification: 5

## **Technisches Datenblatt / Technical specification sheet**



## isoKERAM® - Schnur mit Chromstahldraht isoKERAM® - cord with chrome steel wire

Typicaha Eineatzgabioto:	Typical applications:									
Typische Einsatzgebiete:  • Heizofentüren			Typical applications:							
Ofentüren			Furnace, boiler and chimney doors     Fire doors							
Kaminrohre			<ul><li>Fire doors</li><li>Chimney construction</li></ul>							
• Kaminonie	- Onlining Construction									
Lieferdaten / Supply data:										
Durchmesser / diameter:			3 - 50 mm							
			andere Abmessungen auf Anfrage /							
			other dimensions upon inquiry							
Allgemeine Angaben / General data										
				373505, 340709, 340708						
Fasertyp / type of fibres				Aluminium - Silikat / Aluminium silica						
Tragfaser / Carrier fibre				Viscose / Viscose						
Seele / Type of core				Chromstahldraht / Chrome steel wire						
Anwendungsgrenztemperatur / application limit				1100°C						
Zersetzungstemperatur der Tragfaser / Decompostion				200℃						
temperature of carrier fibre Farbe / colour			weiß / white							
i arbe / coloui			WGID / WILLE							
Physikalische Kennwerte / physical properties										
Durchmesser / diameter 3 mm - 15 mm										
Durchmesser / diameter [mm]	3*	5*	6*	8*	10*	12*	13*	14*	15*	
Gewicht / weight [g/m]	5*	13	16*	25*	39*	57*	65*	79*	96*	
Durchmesser / diameter 16 mm - 50 mm										
Durchmesser / diameter [mm]	16*	20*	22*	25*	30*	35*	40*	50*		
Gewicht / weight [g/m]	102*	172	* 193*	253*	360*	490*	680*	1000*		
Mögliche Ausrüstungen / Product versions:										
grafitiert / with graphite										
mit Flüssigkeramik getränkt / impregnated with liquid ceramic										
organische Binderanteile zersetzen sich ab 200 °C / organic binder decomposes at 200 °C										
-				•						
Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der	With the vari	•								
Anwendungs- und Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem  Datenblatt nur als unverbindliche Richtlinien gelten.				of application and process engineering, the data of this sheet can only be taken as a non-binding guide.						
Datemorati nur als unverbindiiche nichtlifflen geiten.			orny be take	11 d5 d 1101	-biridirig	guiue.				

\*=Modalwert (Typischer Wert) / modal value (typical value)